



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2019 年第一季度弹性纬纱投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2019 年第一季度弹性纬纱招标规则及须知》，签字代表正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，弹力纬纱投标保证金为 10 万元。

(3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表

④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行季度招标（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

供货名称	规格型号	单位	季度需求量（吨）	投标价（元/吨）
弹性纬纱	普通 22S	吨	45	
弹性纬纱	高强 20S	吨	8	
弹性纬纱	超高强 20S	吨	0.5	

投标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：

文件名称	锦纶 66 包芯纱 (弹力纬纱) 验收标准	文件编号	TJQC/C-技-7
版次号	A/1	页数/总页数	1/1 04

1. 范围

本标准适用于本公司使用的锦纶 66 包芯纱 (弹力纬纱) 的采购及验收。

2. 要求

序号	等级指标 项目	规格	22s (243D) (普通)	20.0s (268D) (高强)	20.0s (268D) (超高强)	18.0s (300D) (普通)
			合格品	合格品	合格品	合格品
1	线密度 (dtex)		270.0±15.0	300.0±15.0	300.0±15.0	330.0±15.0
2	断裂强力 (cN)		≥250.0	≥340.0	≥400.0	≥250.0
3	断裂强力变异系数 (%)		≤10.00	≤10.00	≤10.00	≤10.00
4	断裂伸长率 (%)		≥220.0	≥220.0	≥220.0	≥220.0
5	断裂伸长率变异系数 (%)		≤10.00	≤10.00	≤10.00	≤10.00
6	烘后断裂强力 (cN)		≥220.0	≥310.0	≥350.0	≥220.0
7	烘后断裂伸长率 (%) (240℃, 4min)		平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0
8	外观	色泽均匀, 成形良好, 无油污、毛羽、结头等疵点				

注: 第 1 项~第 8 项为定等指标, 一项不符即降等不合格。

附件一

文件档案

文件名称	锦纶 66 包芯纱 (弹力纬纱) 验收标准	文件编号	TJQC/C-技-7	版次号	A/1
编制人	潘冬俊	审核人	华润稼	审批人	许其军
编制部门	技术开发部	编制日期	2017.9.13	生效日期	2017.9.13

体系类别	<input checked="" type="checkbox"/> 质量体系 <input type="checkbox"/> 环境体系 <input type="checkbox"/> 职业健康安全体系
过程类别	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客导向过程 <input type="checkbox"/> 管理过程 <input type="checkbox"/> 支持过程

更改历史记录

更改日期	更改状态	更改形式	主要更改内容描述
2018.09.27	1	换页	22S 线密度由 268±12 更改为 270±15、20S 线密度由 295±12 更改为 300±15、18S 线密度由 328±12 更改为 330±15